

Überreicht durch:

Faxanfrage

Firma:

Name:

Adresse:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Bedarf

Holzarten:

Qualität:

Benötigte Plattenstärken:

Bedarf an Wangen und Pfosten

Verwendung:

durchgehende Lamellen Keilzinkung

ungedämpft gedämpft

einzeln foliert unfoliert

Bedarf/Monat: ca. m³

Beratung vor Ort gewünscht

Keilgezinkte Leimholzplatten:



Gängige Plattenstärken:
18/26/40/43/45mm
Abmessungen nach Wunsch,
max. 1230x5000 mm

Leimholzplatten mit durchgehenden Lamellen:



Gängige Plattenstärken:
18/26/40/43/45mm
Abmessungen nach Wunsch,
max. 1230x5000 mm

**Fragen Sie uns –
wir unterbreiten Ihnen
gerne ein Angebot.
Nutzen Sie die vorbereitete
Faxanfrage!**

printed by  flyerwire

©
2005



Leimholz Buche

... ein natürliches Produkt



Vielseitig einsetzbar

- Bastelholz
- Regalböden
- Küchenarbeitsplatten
- Massive Tischplatten
- Treppenstufen — u. v. m.

► **Hervorragendes
Preis-Leistungs-Verhältnis!**

► **Direktimporte von ausgesuchten
osteuropäischen Herstellern.**

► **Mehrjährige,
eingespielte Lieferbeziehungen.**

Qualitätsbeschreibung Buche

Holzmerkmal	Qualität A (= Möbelqualität)	Qualität B	Qualität C (auch „Natur-„ oder „Bau- marktqualität“ genannt)	Rustikale Qualität
Farbe/Erscheinungsbild	Homogen, praktisch fehlerfrei	Leichte Farbvarianzen, helle Rot- und Brauntöne	Starke Farbvarianzen	Alle Farbvariationen zugelassen
Rotkern	Nicht erlaubt	Max. 5 % der Oberfläche erlaubt	Max. 25 % der Oberfläche	Max. 40 % der Oberfläche
Bläue	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Max. 25 % der Oberfläche	Max. 40 % der Oberfläche
Streifen und Einläufe	Nicht erlaubt	Helle Streifen bis 5 mm Breite erlaubt	Streifen bis 1,5 cm Breite erlaubt	Erlaubt
Gesunde Äste	Nicht erlaubt	Max. 2 cm Durchmesser und 3 Stück/m ²	Max. 3 cm Durchmesser	Erlaubt
Punktäste	Max. 2 mm Durchmesser und 3 Stück/m ²	Max. 5 mm Durchmesser und 3 Stück/m ²	Erlaubt	Erlaubt
Schwarzäste	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Max. 1 cm Durchmesser und 3 Stück/m ²	Max. 2,5 cm Durchmesser und 5 Stück/m ²
Kleine Einwüchse	Vereinzelt bis 2 mm Durchmesser erlaubt	Vereinzelt bis 2 mm Durchmesser erlaubt	Vereinzelt erlaubt	Vereinzelt erlaubt
Rinde	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Einwüchse bis 2,5cm ² erlaubt
Risse und Löcher	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Bis 1cm ² erlaubt, gefüllt mit Holzkitt in Holzfarbe	Bis 2,5cm ² erlaubt, gefüllt mit Holzkitt in Holzfarbe
Fäule, Insektenschäden, andere offene Schäden	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt	Nicht erlaubt

Liefer- konditionen

Hauptholzarten: Buche und Eiche, kombinierte Lieferung möglich. Andere Holzarten auf Anfrage.

Mindestbestellmenge: 10 m³ (sofern mit anderen Abnehmern kombinierbar, sonst komplette LKW).

Lieferzeit: 2–3 Wochen nach Auftragseingang für Erstlieferung. Bei eingespieltem Programm ca. 2 Wochen.

Zahlung: nach Vereinbarung

Technische Beschreibung

Holz: Gesundes, technisch einwandfreies Holz, keine mechanischen Fehler, i.d.R. leicht gedämpft, relative Holzfeuchte 8% (+/- 2%)

Elemente: Breite 38–45mm, bei Treppenstufen Breite 60–120 mm, bei Keilzinkung Länge mind. 250 mm, Zinkung auf der Seite

Finish: D3-Verleimung nach EN 204, E1 formaldehydfrei, Oberfläche geschliffen mit 120er Körnung

Toleranzen: Stärke = +/- 0,2mm, Breite und Länge = + 2mm